

## Паспорт качества AVOL STREICHERT FETT\_LKM2



### Описание:

Литиево-кальциевая смазка EP-2 с добавлением MoS<sub>2</sub>. Дисульфид молибдена (MoS<sub>2</sub>) и присадки EP/AW обеспечивают превосходные смазывающие свойства и устойчивость к высоким нагрузкам, которые не могут обеспечить обычные смазки. При нанесении этой смазки дисульфид молибдена образует прочную тонкую пленку, которая сохраняется даже при полной остановке подачи смазки.

Температурный диапазон применения от -25°C до +130°C.

### Спецификации и одобрения:

ISO 6743/9 L-XBCHB-2

DIN 51818 NLGI 2

DIN 51502 MPF2K-25

ASTM D4950 LB-GC



### Технические данные:

Краткое обозначение	MPF2K-25 DIN 51502
Содержание MoS <sub>2</sub>	3% DIN 51831-1
Класс NLGI	2 DIN 51818
Пенетрация качения	280 0.1 мм ISO 2137
Температура каплепадения	190°C ISO 2176
Выделение масла	<3%, 42 часа при 40°C, IP 121
Коррозия по методике EMCOR	0/0 ISO 11007
Коррозия меди	1b (спустя 24ч при 100°C) DIN 51818
Поведение в воде	1-90 DIN 51807-1
Вязкость базового масла при 40°C	200 мм <sup>2</sup> /с EN ISO 3104
Температура вспышки	225°C ISO 2592
Функциональность смазочной пленки	=> -25°C

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

ÖSEK GmbH

@: info@avol.at

Йордангассе 7/12

1010 Вена, Австрия